

**FACHADAS**

Art. 1535

# REVETON EPIC



DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
<p>Revestimiento a base de resinas acrílicas para la protección y decoración duradera de fachadas.</p> <p>Equilibrio entre cubrición, resistencia, impermeabilidad, transpirabilidad y blancura. Ideal para la aplicación profesional: óptimo confort de aplicación y buen rendimiento.</p> <p>Acabado liso mate.</p>	<p>Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en exterior de hormigón, mortero de cemento, ladrillo, piedra, pintura plástica, etc.</p> <p>Aplicación para decoración y protección de paramentos interiores en edificios y locales de uso intensivo.</p> <p>Exterior / Interior.</p>

**PROPIEDADES**

- Excelente poder cubriente.
- Alta impermeabilidad al agua de lluvia.
- Blanco luminoso calibrado (teñible).
- Alta resistencia a luz solar (UV): durabilidad del color, incluso colores intensos.
- Acabado mate, ideal para disimular imperfecciones.
- Excelente nivelación y acabado super liso, ideal en interiores.
- No marca repasos ni empalmes.
- Buen rendimiento.
- Admite dilución hasta 20%.
- Con conservante antimoho.
- Buena lavabilidad.
- Buena brochabilidad. Buen tiempo abierto.
- No salpica.
- Exterior / Interior.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>COMPOSICIÓN</b>	<p><b>Vehículo:</b> Copolímeros acrílicos en emulsión.</p> <p><b>Disolvente:</b> Agua</p> <p><b>Pigmentos:</b> Dióxido de titanio y extendedores seleccionados</p>
<b>DENSIDAD</b>	1.59 ± 0,05 kg/L a 25°C
<b>VISCOSIDAD</b>	125 +/- 5 KU
<b>CONTENIDOS EN SÓLIDOS</b>	63 ± 2%
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO</b>	8-12 m <sup>2</sup> /L/mano
<b>SECADO</b>	2-3 horas

**REPINTADO**

A partir de las 24 horas.

**COV****Cat. A/c, límite 2010: 40g/l. Cont. máx. COV: 40g/l.****PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

Las superficies deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias.

- Superficies nuevas: Paredes y techos de escayola, yeso, mortero, cemento. Aplíquese directamente en dos capas.
- Superficies viejas: Eliminar los restos de pintura mal adheridas, lijar las zonas defectuosas y agrietadas y rellenar con masilla si es preciso.
- Superficies con grasa: necesita una eliminación de la grasa superficial de la misma, mediante detergentes.
- Superficies con moho: es necesario eliminarlo previamente con el TRATAMIENTO ALCALINO (ART 1420) y aplicar directamente una vez esté seca la superficie.

**MODO DE EMPLEO****CONDICIONES AMBIENTALES****Temperatura:** Soporte/Ambiente de 5°C a 35°**Humedad:** Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.**NÚMERO DE CAPAS**

Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte

**HERRAMIENTAS**

Brocha / Rodillo / Pistola / Airless.

**APLICACIÓN DEL PRODUCTO**

Homogeneizar el producto previa aplicación.

**DILUCIÓN**

Primera mano diluir hasta un máximo de 20% con agua.

En segunda mano hasta un máximo de 10%.

Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada

**LIMPIEZA**

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

**PRESENTACIÓN****COLORES**

Blanco, Base BL / M / TR

**ASPECTO**

Mate

**ENVASES**

Blanco: 4 L, y 15 L.

Base BL: 750ml, 4 L, y 15 L.

Bases M y TR : 4 y 12L

**PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN**

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase.

Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.

**INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**

Consultar etiquetado y ficha de seguridad.

**Información de contacto**

Teléfono: 901 11 66 59  
e-Mail: [sac@cromology.es](mailto:sac@cromology.es)

**Revisión: 0 · Fecha de edición: 19/01/2022**

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por CROMOLOGY, S. L. y las empresas del grupo CROMOLOGY al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción. Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.